



Lepení a utěsňení

Trvanlivost a přizpůsobení

Když se podklady pohybují, roztahují a stahují nebo vyžadují pružné spojení, měli byste uvažovat o 3M polyurethanových lepidlech a těsnicích materiálech; budete si moci vybrat z nabídky pro rychlé, pružné a pevné lepení a utěsňování pro širokou řadu podkladů včetně kovu, dřeva, betonu a mnoha plastů. V přehledné tabulce na zadní straně najdete doby zpracovatelnosti od 50 sekund do 90 minut a dosažení manipulační pevnosti za pouhých pět minut.

Nová řada polyurethanových lepidel a těsnicích materiálů

UNIVERZÁLNOST PRO MNOHO APLIKACÍ



Všeobecný průmysl

- Montáž součástí
- Lepení velkých panelů
- Pružné těsnění



Údržba, opravy a provoz

- Oprava prasklin
- Dilatační spáry
- Opravy pásů
- Všeobecné lepení



Tabule

- Lepení akryl, polykarbonát
- Kov se základním nátěrem
- Sklo



Doprava

- Lepení panelů
- Nárazníky
- Lepení lišt
- Interiér

DÁVKOVACÍ SYSTÉMY, KTERÉ SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NA OBJEM



Na 50 ml náplně používejte standardní pistole EPX (ruční nebo pneumatické) + zlaté, kaskádové směšovací hubice.

PARAMETRY URETHANOVÝCH LEPIDEL A TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ 3M

| 3M# | Barva | Viskozita | Zpracovatelnost při PT* | Manipulační doba při PT* | Doba vytvrzování při PT* | Tvrdost Shore | Pevnost ve smyku při překrytí MPa | Pracovní teplota °C |
|------------|-------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| DP-600 SL | Šedá | Samonivelační | 70 s | 5 min | 1 h | 70 D | 26,5 | -50 až 120 |
| DP-620 NS | Černá | Nesesedá se | 20 min | 4 h | 48 h | 50 D | 17,2 | -50 až 120 |
| DP-5003 NS | Černá | Nesesedá se | 3 min | 60 min | 24 h | 75 A | 3,4 | -50 až 120 |

* Pokojová teplota

Důležité upozornění:

Veškerá doporučení vztahující se k tomuto produktu vychází ze spolehlivým výsledků obecných testů provedených 3M, nicméně nezaručujeme jejich přesnost a úplnost ve vztahu k Vámi uvažovanému účelu použití 3M produktu. Prosím mějte na paměti, že v konkrétním případě může mnoho okolností ovlivnit vhodnost použití a účinnost 3M produktu. S ohledem na množství ovlivňujících faktorů, z nichž některé Vám nemusí být známe a pod Vaší kontrolou, je důležité, abyste před použitím 3M produktu správně posoudili, zda je vhodný k Vámi uvažovanému účelu použití. Odpovědnost týkající se tohoto 3M produktu se řídí podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.

3M

3M Česko, spol. s r. o.
Divize Průmyslové pásy
a lepidla

Vyskočilova 1,
Praha 4, 140 00
Tel.: 261 380 111,
Fax: 261 380 110
www.3M.cz
3MCesko@3M.com

Prosím recyklujte. Vytisknuto v ČR.
© 3M 2007. Všechna práva vyhrazena.
70-5000-6000-0

Distributor