



Oprava betonu  
za pouhých  
5 minut

Praskliny a trhliny v betonových podlahách kazí vzhled a rovněž představují potenciální bezpečnostní riziko. Jejich odstranění znamenalo – objednat a čekat na externího dodavatele nebo provést opravu vlastními silami a způsobem, který vyřadil podlahu z provozu až na 24 hodin. S materiálem 3M™ na opravy betonu nyní ušetříte peníze a čas.

# 3M Lepidlo na opravy betonu - horizontálně

## Charakteristiky

- Samonivelační polyuretan se hladce rozteče do vyčištěných prasklin a mezer a ztvrdne za pouhých pět minut. Za pouhých patnáct minut může přes opravené místo přejet vysokozdvíhací vozík.
- Kvalita vytvrzení je rovnoměrná v celém objemu vyplnění.
- Přízpusobivý polyuretan se rozpíná a stahuje, takže jeho trvanlivost překoná opravy provedené betonem.
- Neobsahuje rozpouštědla.
- Pracujete sami s běžnou tlakovou pistolí na tmelení spár; vyhnete se tak nákladům a čekání na externího dodavatele.\*

\*Před aplikací si přečtěte pokyny a bezpečnostní opatření na štítku výrobku.

## Přibližné pokrytí

Šířka praskliny mm	Hloubka praskliny mm	Délka v m na 250 ml
6,4	6,4	1,8
12,7	6,4	0,9
19	6,4	0,6
25,4	6,4	0,5
6,4	12,7	0,9
12,7	12,7	0,5
19	12,7	0,3
25,4	12,7	0,2

Rozměr vytlačeného materiálu mm	Délka v m na 250 ml
1,6	75,7
3,2	19,0
6,4	4,8
9,5	2,0
12,7	1,2

## Důležité upozornění:

Veškerá doporučení vztahující se k tomuto produktu vychází ze spolehlivým výsledků obecných testů provedených 3M, nicméně nezaručujeme jejich přesnost a úplnost ve vztahu k Vámi uvažovanému účelu použití 3M produktu. Prosím mějte na paměti, že v konkrétním případě může mnoho okolností ovlivnit vhodnost použití a účinnost 3M produktu. S ohledem na množství ovlivňujících faktorů, z nichž některé Vám nemusí být známé a pod Vaší kontrolou, je důležité, abyste před použitím 3M produktu správně posoudili, zda je vhodný k Vámi uvažovanému účelu použití. Odpovědnost týkající se tohoto 3M produktu se řídí podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.

# 3M

**3M Česko, spol. s r. o.**  
**Divize Průmyslové pásy**  
**a lepidla**

Vyskočilova 1,  
Praha 4, 140 00  
Tel.: 261 380 111,  
Fax: 261 380 110  
www.3M.cz  
3MCesko@3M.com

Prosím recyklujte. Vytlačeno v ČR.  
© 3M 2007. Všechna práva vyhrazena.  
70-5000-7000-0

## Výrobek: DP-600

Popis	Obsah	Zpracova- telnost	Manipulační doba	Doba vytvzování	Balení
Šedý, samonivelační, polyuretanový materiál na opravy betonu	• 250ml náplň materiálu na opravy betonu • 2 hubice	70 s	5 min	60 min	6/krabici

## Aplikace

- Opravování prasklin a trhlin v betonových podlahách nebo vodorovném povrchu
- Usazování kotvicích prvků do betonových podlah nebo vodorovného povrchu
- Zakázkové zavádění a ukotvování pro nízké provozní zatížení
- Použijte venku nebo v důkladně větraných prostorech.

## Rychlé a jednoduché opravování trhlin

- **Vyčistěte**  
Z prostoru, který se má vyplnit, odstraňte veškerý volný materiál. Beton musí být suchý a bez mastnoty.
- **Upravte povrch**  
Za pouhých patnáct minut lze výrobek obrousit, aby se odstranily ostré hrany. Do jedné hodiny ho lze natřít.
- **Vyplňte**  
Aplikujte lepidlo co nejhluběji do spáry nebo poškození. Vytvořte mírný přetok. Výrobek se sám rozteče do roviny a za pouhou minutu ztratí povrchovou lepivost.



Distributor