

# 3M

## Materiál na opravy betonu

*Jednoduše stiskněte a opravujte vodorovné praskliny a trhliny a usazujte kotvicí prvky.*



*Bezpečnost a vzhled – za pouhých 5 minut!*

Praskliny a trhliny v betonových podlahách kazí vzhled a rovněž představují potenciální bezpečnostní riziko. Jejich odstranění znamenalo – objednat a čekat na externího

dodavatele nebo provést opravu vlastními silami a způsobem, který vyřadil podlahu z provozu až na 24 hodin. S materiálem 3M™ na opravy betonu nyní ušetříte peníze a čas.

# Materiál 3M™ na opravy betonu – horizontální

## CHARAKTERISTIKY

- Samonivelační urethan se hladce rozteče do vyčištěných prasklin a mezer a ztvrdne za pouhých pět minut. Za pouhých patnáct minut může přes opravené místo přejet vysokozdvizný vozík.
- Ztvrdne v jakékoliv hloubce bez popraskání nebo sražení.
- Přízpusobivý urethan se rozpíná a stahuje, takže jeho trvanlivost překoná opravy provedené betonem.
- Neobsahuje rozpouštědla.
- Pracujete sami s běžnou tlakovou pistolí na tmelení spár; vyhněte se tak nákladům a čekání na externího dodavatele.\*

\*Před aplikací si přečtěte pokyny a bezpečnostní opatření na štítku výrobku.

## PŘIBLIŽNÉ POKRYTÍ

Šířka praskliny mm	Hloubka praskliny mm	Délka ve ft na 250 ml
6,4	6,4	5,9
12,7	6,4	3,0
19	6,4	2,0
25,4	6,4	1,5
6,4	12,7	3,0
12,7	12,7	1,5
19	12,7	0,9
25,4	12,7	0,6

Rozměr vytlačení materiálu mm	Délka ve ft na 250 ml
1,6	248,4
3,2	62,5
6,4	15,8
9,5	6,8
12,7	3,8

## Výrobek: DP-600

Popis	Obsah	Zpracovatelnost	Manipulační doba	Doba vytvrzování	Balení
Šedý, samonivelační, urethanový materiál na opravy betonu	• 250ml náplň materiálu na opravy betonu • 2 hubice	70 s	5 min	60 min	6/krabici

## APLIKACE

- Opravování prasklin a trhlin v betonových podlahách nebo vodorovném povrchu
- Usazování kotvicích prvků do betonových podlah nebo vodorovného povrchu
- Zakázkové zavádění a ukotvování pro nízké provozní zatížení
- Používejte venku nebo v důkladně větraných prostorech.

## RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ OPRAVOVÁNÍ TRHLIN

- **Vyčistěte**  
Z prostoru, který se má vyplnit, odstraňte veškerý volný materiál. Beton musí být suchý a bez mastnoty.
- **Upravte povrch**  
Za pouhých patnáct minut lze výrobek obrousit, aby se odstranily ostré hrany. Do jedné hodiny ho lze natřít.
- **Vyplňte**  
Zaveďte výrobek do nejhlubší části opravovaného místa; mírně ho přeplňte. Výrobek se sám rozteče do roviny a za pouhou minutu ztratí lepkavost.



### Důležité upozornění pro zákazníky:

Všechny výroky, technické informace a doporučení v této brožůře a na vložených letáčích vycházejí ze zkoušek a jsou považovány za přesné. Nelze však zaručit přesnost a úplnost informací a před použitím byste se měli ujistit, že výrobek je vhodný pro zamýšlenou aplikaci. Všechny otázky týkající se spolehlivosti těchto výrobků se řídí prodejními podmínkami, které podléhají příslušným platným zákonům.

**3M**

3M Česko, spol. s r.o.  
Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4  
Tel.: +420 / 261 380 111  
Fax: +420 / 261 380 110  
www.3M.cz  
3MCesko@3M.com